



SPECIFICATIES

ZELLIGES EN BEJMAT

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Zongedroogde kleitabletten voorzien met een organisch pigment(emaille). Afgebakken in een olijpit gestookte oven. Een traditioneel Marokkaans fabricage proces, geheel artisanaal en handmatig.

Maatafwijking:

Lengte en breedte $\pm 1,5\text{mm}$. Dikte $\pm 2\text{mm}$

Dichtheid en gewicht:

Dichtheid $\pm 1,5\text{kg/dm}^3$ (in 12mm dikte: $\pm 18\text{kg/m}^2$)

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

- **Zelliges** toepasbaar op wand, emaille kan schilveren zodra in aanraking met hardvoorwerp.
- **Bejmat** toepasbaar op wand/vloer, emaille kan schilveren zodra in aanraking met hard voorwerp en slijtage onderhevig op zwaar belaste vloerdelen.

TOEPASSING

- **Zelliges** decoratie aan wand, hitte bestendig (fornuis/gaskachel/schouwwand), goed bestand tegen vocht (badkamer/douche/keuken) niet geschikt tegen vorst!
- **Bejmat** decoratie wand en vloer hitte bestendig (fornuis/gaskachel/schouwwand), goed bestand tegen vocht (badkamer/douche/keuken) niet geschikt tegen vorst!

EIGENSCHAPPEN

- Zelliges en Bejmat kleuronderhevig per partij en per doos. Altijd dozen mixen alvorens toe te passen.
- Zelliges in de showroom of op website altijd licht onderhevig aan kleurverschil t.o.v. nieuwe batch.



- Bij Zelliges en Bejmat zijn vervormingen/pittingen mogelijk, artisaanaal karakter! Hanteer 10% snijverlies.
- Oppervlakte kan heel onregelmatig zijn, dit is gewoon. Een zellige is 'gekapt' op 10x10cm, 5x5cm, 6-hoekig of een 4-kant waarbij een deel van het oppervlak is 'gekapt' in een patroon. Zelliges zijn manueel schuin afgekapt aan onderzijde t.b.v. minimale voegbreedte.

OPPERVLAKTE

- Zeer onregelmatig. Pitting (afgesprongen emaille), afgesprongen hoeken of een ruw vs. glad oppervlak mogelijk.
- Daar dit een 100% artisaanaal product is is dit aanvaardbaar indien dit niet meer dan 1cm² betreft.
- Gebruik de meest aangetaste Zelliges/Bejmat als snijtegel, hiermee verklein je het snijverlies.

